

# Beckers Scotte Reflexfri Täkfärg R2

## Opis produktu

BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2 jest antyrefleksyjną, wodorozcieńczalną, wysokiej jakości głęboko matową farbą lateksową, przeznaczoną do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola, żłobki) i służby zdrowia (szpitale, przychodnie - z wyłączeniem pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych. Wydziela nieznaczny zapach podczas nanoszenia i schnięcia. Tworzy jednolitą powłokę odporną na delikatne przemywanie, charakteryzującą się szybkim czasem schnięcia i dobrym kryciem. Farba BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2 to produkt ekologiczny. Została wyróżniona znakiem Nordic Ecolabel przyznawanym produktom spełniającym najbardziej restrykcyjne wymagania Unii Europejskiej w zakresie szeroko rozumianej ekologii dotyczącej zarówno procesu produkcyjnego, jak i samej farby.

## Przeznaczenie

Farba BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2 przeznaczona jest do malowania sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz materiałów podobnego typu. Produkt nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu. Idealnie sprawdzi się m.in. w: pokojach dziennych, dziecięcych, sypialniach, salonach, jadalniach, holach, korytarzach, a także pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej. Szczególnie polecana jest do malowania sufitów o dużej powierzchni i dużym doświetleniu, tworzy drobnoziarnistą powierzchnię, całkowicie matową i pozbawioną refleksów świetlnych.

## Przygotowanie podłoża

**Powierzchnie niemalowane:** Oczyszczyć z kurzu, brudu i luźnego pyłu. Zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie uprzednio malowane:** Usunąć luźno związane elementy starej powłoki. Zmyć powierzchnię przy pomocy preparatu BECKERS INOMHUSTVÄTT, następnie umyć wodą i dokładnie wytrzeć. Błyszczące powierzchnie zmatowić średnioziarnistym papierem ściernym, dokładnie odpylić. Łuszczące się elementy starej powłoki usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą, wysuszyć.

**Powierzchnie malowane farbami klejowymi:** Powłoki farb klejowych muszą być starannie usunięte, aż do odstąpienia tynku. Zaizolować powierzchnię farbą BECKERS SCOTTE BINDER, a następnie zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND.

**Powierzchnie pokryte farbą wapienną:** Zdrapać i starannie oczyścić szczołką, aż do zwanego podłoża. Zaizolować podłoże farbą BECKERS SCOTTE BINDER. Zagruntować farbą BECKERS SCOTTE GRUND.

**Szpacłowanie i wypełnianie ubytków:** Szpacłówka dobrej jakości, zapewniająca mocne i stabilne podłoże.

**WAŻNE:** Nie rozpoczynać malowania, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +5°C



# Beckers Scotte Reflexfri Täkfärg R2

## Sposób stosowania

### APLIKACJA:

**Metody:** Pędzel, wałek, natrysk.

**Rozcieńczenie:** Nie wymaga rozcieńczania. W razie potrzeby użyć wody (maksymalnie 5%).

**Warunki aplikacji:** Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

**Temperatura aplikacji:** Temperatura powłoki od +8°C do +25°C.

**Malowanie:** Dokładnie wymieszać produkt. Nałożyć 1 lub 2 warstwy produktu BECKERS SCOTTE REFLEXFRI TAKFÄRG R2.

## Czas schnięcia

W temperaturze +25°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 0,5 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 3-godzinny odstępow czasu.

## Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

## Kolory

Biały, baza A.

## Stopień połysku

Głęboki mat [2].

## Wydajność teoretyczna

6-8 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu; rzeczywista wydajność w dużej mierze uzależniona jest od faktury i chłonności podłoża, od metody aplikacji i rodzaju użytego narzędzia malarskiego, od koloru itp.

## Opakowania

4 l – biały  
10 l – biały/baza A

## Termin przydatności / data produkcji

Termin ważności: 24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Data produkcji: dwie pierwsze cyfry z kodu umieszczonego na opakowaniu np. N131816 – oznacza datę produkcji w 2013r.



# Beckers Scotte Reflexfri Täckfarg R2

## Ochrona środowiska

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

## Wskazówki BHP i poż.

Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Po zakończeniu pracy i przed każdą przerwą dokładnie myć ręce. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Jeśli wentylacja podczas aplikacji natryskiem jest niewystarczająca należy stosować półmaski lub całotwarzowe urządzenia ochrony dróg oddechowych, wyposażone w filtr pochłaniający pyły P2 (II b). Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. **Uwaga!** W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

## Transport i przechowywanie

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

## Parametry techniczne

Spoiwo: kopolimer octanu winylu i etylenu.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

