

Beckers Vägghärg White

Wodorozcieńczalna biała lateksowa farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tworzy eleganckie, głęboko matowe wykończenie. Posiada atest Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Produkt dostępny w sieci Castorama. Dostępne pojemności: 1L, 3L, 10L



- Pomalowana powłoka jest odporna na przemywanie wodą
- Farba nie żółknie z upływem czasu
- Dobre krycie



DANE TECHNICZNE

Zastosowanie	Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, jak również do renowacji starych wymalowań. Produkt nadaje się do dekoracyjnego malowania betonu. Farba BECKERS VÄGGFÄRG WHITE MATT przeznaczona jest głównie do malowania sypialni, salonów, korytarzy i innych „suchych” pomieszczeń.
Stopień połysku	Mat (1911)
Spoiwo	Kopolimer etylenu i octanu winylu (VAE)
Metody aplikacji	pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny
Warunki aplikacji	Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Wydajność	Do 14 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu, uzależniona jest od takich czynników, jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji.
Czas schnięcia (w temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%)	W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godzin. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.
Rozcieńczalnik	Woda
Czyszczenie narzędzi	Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

DANE TECHNICZNE	
Kolory	Biały
Gęstość	ok. 1,5 g/cm³
Odporność na szorowanie na mokro	(wg PN-EN ISO 11998:2007P) - klasa 2 (klasyfikacja wg PN-EN 13300:2002P)
Zawartość części stałych wagowo	ok. 59% wag.
Okres ważności	36 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu
LZO	Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 3 g/l LZO.
Warunki przechowywania	Chronić przez mrozem., Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C

INSTRUKCJA APLIKACJI

PPRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed przystąpieniem do malowania farbą dokładnie wymieszać.

Powierzchnie niemalowane:

Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, odtłuścić. Nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Surowe tynki cementowo-wapienne można zagruntować farbą BECKERS DESIGNER PRIMER. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą BECKERS VÄGGFÄRG WHITE.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć wodą z detergentem i odtłuścić, usunąć wszelkie luźne elementy starej powłoki ograniczające przyczepność farby nawierzchniowej, połyskliwe powierzchnie zmatować. Całość podłoża zagruntować farbą gruntującą BECKERS PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą BECKERS VÄGGFÄRG WHITE.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę klejową lub wapienną usunąć całkowicie. Powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie zagruntować farbą gruntującą BECKERS PRIMER. Nawierzchniowo pomalować dwukrotnie farbą BECKERS VÄGGFÄRG WHITE. Farby nie należy nakładać na podłoża zagruntowane mlekiem wapiennym.

Taśmę malarską usuwać na „mokro” zanim farba wyschnie. Malowane podłoże musi być mocne i stabilne. W przypadku luźno związanego i chłonnego podłoża przed gruntowaniem, powierzchnię zabezpieczyć preparatem BECKERS MAX PRIMER.

MALOWANIE

Przed przystąpieniem do malowania farbą należy dokładnie wymieszać. W celu uzyskania odpowiedniego efektu dekoracyjnego zaleca się dwukrotne malowanie farbą BECKERS VÄGGFÄRG WHITE. Drugą warstwę należy nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej tj. po upływie co najmniej 4 godzin.

WAŻNE! Pełne właściwości odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300 powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

DODATKOWE INFORMACJE

WAŻNE: Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość i pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy; C(M)IT/MIT (3:1); BIT. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.