

Exterio Pro Farba Elewacyjna

Wodorozcieńczalna, matowa farba do elewacji mineralnych na bazie dyspersji akrylowej. Przeznaczona jest do malowania: tradycyjnych tynków wapienno-cementowych i cementowych; tynków cienkowarstwowych i mineralno-polimerowych, akrylowych; płyt włókno-cementowych; betonu oraz do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych).



- Bardzo dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych
- Tworzy jednolitą, matową powierzchnię
- Dobra paroprzepuszczalność

DANE TECHNICZNE

Stopień połysku	Mat (3)
Metody aplikacji	natrysk, pędzel, wałek
Warunki aplikacji	Malować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin.
Wydajność	8 m ² /l
Czas schnięcia	Pyłosuchość po (h). Malować ponownie po około (h).
Kolory	Biały
LZO	Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO

INSTRUKCJA APLIKACJI

PPRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, suche i czyste.

Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%.

Produkt nanosić po min. 8 godz. od gruntowania BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania.

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwyty solne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%.

Powierzchnie uprzednio malowane: usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwyty solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.

MALOWANIE

Nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Farbę można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego należy użyć dyszy o parametrach 0,015"-0,018". Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA. Dla pełnego efektu nanieść dwie warstwy, w odstępie kilku godzin.

OCHRONA ŚRODOWISKA I USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.