

Beckers EXTERIO PRO farba elewacyjna

Opis produktu

BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA jest wodorozcieńczalną, matową farbą do elewacji mineralnych na bazie dyspersji akrylowej. Produkt charakteryzuje się:

- Bardzo dobrą odpornością na działanie warunków atmosferycznych
- Szybkim schnięciem
- Tworzy jednolitą, matową powierzchnię
- Bardzo dobrym kryciem
- Dobrą paroprzepuszczalność

Przeznaczenie

BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA przeznaczona jest do malowania: tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, płyty włókno-cementowe, beton oraz do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA nie jest zalecana do powierzchni pokrytych wcześniej farbami wapiennymi, powłokami elastomerowymi oraz na bezpośrednio na klej do zatapiaania siatki. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 8 godz. od gruntowania BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania.

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwitły solne. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%.

Powierzchnie uprzednio malowane: usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwitły solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA rozcieńczoną wodą w ilości do 20%. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.

Sposób stosowania

BECKERS EXTERIO PRO FARBA ELEWACYJNA nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Farbę można aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego należy użyć dyszy o parametrach 0,015"-0,018". Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA

Dla pełnego efektu nanieść dwie warstwy, w odstępie kilku godzin. Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin.

Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda. Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Beckers EXTERIO PRO farba elewacyjna

Kolor

Biały

Stopień połysku

Mat

Wydajność teoretyczna

Do 8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności

24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania

10 l

Ochrona środowiska

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Wskazówki BHP i ppoż.

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera masa poreaakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (DCOIT) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynyli (IPBC). Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera masa poreaakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Nosić rękawice ochronne.

Transport i przechowywanie

Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Parametry techniczne

Spoiwo: dyspersja akrylowa

Zawartość substancji stałych: około 40%

Gęstość: ok. 1,35 g/cm³

Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.

Beckers EXTERIO PRO farba elewacyjna

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.